ROCKSLAB SONIC

OPIS PRODUKTU	Płyty ze skalnej wełny mineralnej do izolacji termicznej i akustycznej, dostępne tylko w marketach budowlanych.	
KOD WYROBU	MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-AW 0,70-MU1 dla grub. 50-99 mm MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-AW 0,95-MU1 dla grub. 100-200 mm	
NORMA	EN 13162:2012+A1:2015	
CERTYFIKAT CE	1023-CPR-1207 P; 1023-CPR-1208 P	
ZASTOSOWANIE	Płyty ze skalnej wełny mineralnej do izolacji termicznej i akustycznej, dostępne tylko w marketach budowlanych. Przeznaczone do izolacji termicznej i akustycznej stropodachów wentylowanych i poddaszy, drewnianych stropów belkowych i podłóg na legarach, ścian działowych, osłonowych, o konstrukcji szkieletowej z elewacją z paneli (np. blacha, siding, deski).	
PARAMETRY TECHNICZNE	Klasa reakcji na ogień	A1 wyrób
	Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła	λ_D = 0,036 W/mK
	Współczynnik pochłaniania dźwięku αw, (AWi)	AW0.70 dla grub. 50-99 mm AW0.95 dla grub. 100-200 mm
	Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu względnym	CS(10) ≥ 0,5 kPa
	Współczynnik oporu dyfuzyjnego	MU1 μ = 1



długość	szerokość	grubość	Opór cieplny RD	Ilość płyt w paczce	ilość m^2 w paczce	ilość płyt na palecie	ilość m^2 na palecie
[mm]	[mm]	[mm]	[m^2·K/W]	[szt.]	[m^2]	[szt.]	[m^2]
1000	610	50	1,35	8	4,88	30	146,40
1000	610	70	1,90	6	3,66	25	91,50
1000	610	100	2,75	4	2,44	30	73,20
1000	610	150	4,15	3	1,83	25	45,75

Pakowanie: produkt dostarczany wyłącznie na palecie.

Potwierdzam wbudowanie
w obiekcie EC Powiśle/Aranżacja Sony
budynek B5, parter
ul. Dobra 42, 00-312 Warszawa

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

ROCKWOOL®